

# TRICOL 1K STP GS ELASTIC

## ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ГАЗОНА

Однокомпонентный эластичный клей на основе модифицированного STP-олигомера для приклеивания всех видов рулонных искусственных газонов на различные типы оснований: бетон, дерево, фанеру, ДСП, металл, ангидридную стяжку.

**Упаковка:** фольгированная туба 600 мл.

**Срок хранения:** 12 месяцев в герметичной упаковке при t от +5 до +35 °С.

**Способ нанесения:** монтажный пистолет для герметиков и клеев в тубах.

**Подготовка основания:** очистить поверхность от пыли, грязи, масляных и жировых загрязнений путем шлифования и промывкой растворителями. Для улучшения адгезии с основанием рекомендуем использовать полиуретановый грунт-праймер TRICOL PRIMER.

**Нанесение:** перед использованием довести клей до комнатной температуры. Оптимальная температура для работы: от +18 °С до +25 °С, влажность воздуха ниже 75%. Поместите продукт в монтажный пистолет заранее отрезав «хвостик» фольгированной тубы. Нанесите клей TRICOL 1K STP GS ELASTIC на основание в форме треугольных валиков. После нанесения клея прижмите искусственный газон к основанию. Окончательное время набора прочности клея TRICOL 1K STP GS ELASTIC составляет 24-48 ч.

**Изготовитель:** ООО "Ти Эр Ай", Россия, Москва, Покровский бульвар, д. 8с2, к. 11.  
Продукция сертифицирована.

Редакция №1 от 02.07.2024

Не содержит растворителей и воду

Сочетает высокую технологическую прочность и эластичность в широком диапазоне температур: -40 °С - +120 °С

Создает атмосферо-, УФ- и химически стойкий клеевой шов

Удобство нанесения: клей готов к использованию

Возможность покраски клеевого шва

Высокая адгезия к большинству строительных оснований

**Цвет:** светло-коричневый с оттенками красного.

**Внешний вид:** однородная тиксотропная паста.

**Пешеходная нагрузка:** 24 ч.

**Плотность:** 1,75 г/см<sup>3</sup>.

**Относительное удлинение при разрыве, не более:** 70%.

