

TRICOL PRIMER

AG

УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ

TRICOL PRIMER AG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПАНОЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ АДГЕЗИИ К РАЗЛИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТАЛЛАМ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ОКРАШЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ.

- более высокая прочность
- быстрое нарастание адгезии при комнатной и пониженной температуре
- на основе изопропанола
- отсутствует резкий запах
- очень быстро сохнет
- позволяет совместить очистку поверхности и повышение адгезии – не требует дополнительного этапа подготовки на сравнительно чистых поверхностях

Инструкция по нанесению:

Поверхность должна быть чистой, сухой, не содержать масел и непрочных участков. Поверхность должна быть однородной. Сильно загрязненные поверхности следует предварительно очистить рекомендованным растворителем или смесью изопропанола с водой. Нанесите тонкий однородный слой на соединяемые поверхности. Используйте минимальное количество, которое полностью покроет предназначенную для соединения площадь. Нанесение можно осуществить не оставляющей волокон тряпкой, салфеткой, и другими подобными материалами. Распылители, валики, кисти обычно наносят слишком большое количество TRICOL PRIMER AG и не рекомендуются для нанесения. Дайте полностью высохнуть. В зависимости от температуры и влажности время сушки может меняться. Типичное время составляет 1-2 мин. Допустима ускоренная сушка горячим воздухом, однако помните, что TRICOL PRIMER AG легко воспламеняется и его нельзя использовать около открытого пламени или источников воспламенения. **ЗАКРЫВАЙТЕ ЕМКОСТЬ КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.** TRICOL PRIMER AG реагирует с водой, в том числе с влагой воздуха.

Очистка:

TRICOL PRIMER AG можно удалить с поверхности чистым изопропанолом или его смесью с водой. Избыток TRICOL PRIMER AG может привести к образованию на поверхности белого налета. Небольшой налет не должен привести к снижению прочности. Если требуется улучшить внешний вид изделия, налет может быть удален сухой салфеткой или салфеткой, слегка смоченной изопропанолом.

Хранение:

TRICOL PRIMER AG может храниться при температуре от -40 °C до +66 °C, но должен иметь температуру не ниже +10 °C при нанесении. Не храните в пластиковом контейнере более 8-ми часов. Многие пластики не защищают содержимое от испарения.

Срок хранения:

12 месяцев. Открытый контейнер следует использовать в течение месяца. Срок годности содержимого открытого контейнера сокращается, особенно если он плохо загерметизирован и подвергается воздействию влаги и высоких температур. Не используйте TRICOL PRIMER AG если он стал мутным или в нем появился осадок.

Упаковка: металлическая банка 1 л или 0,5 л.

Растворитель	изопропиловый спирт (изопропанол)
Активные компоненты	менее 5% по весу
Содержание летучих компонентов	780 г/л
Цвет	бесцветный
Температура вспышки	11 °C